

TRIMERIZATION CATALYST OF ETHYLENE AND METHOD FOR TRIMERIZING ETHYLENE USING THE SAME

Publication number: JP2002172327

Publication date: 2002-06-18

Inventor: YOSHIDA OSAMU; YAMAMOTO TOSHIHIDE; OKADA HISANORI; MURAKITA YOSHIYUKI

Applicant: TOSOH CORP

Classification:

- **International:** *B01J31/22; C07B61/00; C07C2/32; C07C11/107; C07B61/00; B01J31/16; C07B61/00; C07C2/00; C07C11/00; C07B61/00; (IPC1-7): C07B61/00; B01J31/22; C07C2/32; C07C11/107*

- **European:**

Application number: JP20000374701 20001205

Priority number(s): JP20000374701 20001205

Report a data error here

Abstract of JP2002172327

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture 1-hexene efficiently and highly selectively from ethylene.
SOLUTION: A trimerization catalyst of ethylene is obtained by bringing a chromium complex having a neutral multidentate ligand, which has a tripod type structure represented by $ACrB_n$ (n is an integer of 1-3, A is a neutral multidentate ligand having a tripod type structure, Cr is a chromium atom and B is at least one component selected from the group consisting of a hydrogen atom, a halogen atom and a straight chain or branched alkyl group), into contact with an alkyl metal compound in a solution containing 10 vol.% or more of an alkane compound. This catalyst is used in the trimerization of ethylene.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) 日本特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-172327

(P2002-172327A)

(43) 公開日 平成14年6月18日 (2002.6.18)

| (51) Int.Cl. ⁷ | 識別番号 | F I | データコード (参考) |
|---------------------------|-------|---------------|-------------|
| B 0 1 J 31/22 | | B 0 1 J 31/22 | Z 4 G 0 6 9 |
| C 0 7 C 2/32 | | C 0 7 C 2/32 | 4 H 0 0 6 |
| 11/107 | | 11/107 | 4 H 0 3 9 |
| // C 0 7 B 61/00 | 3 0 0 | C 0 7 B 61/00 | 3 0 0 |

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号 特願2000-374701(P2000-374701)

(22) 出願日 平成12年12月5日 (2000.12.5)

(71) 出願人 000003300

東ソー株式会社

山口県新南陽市開成町4560番地

(72) 発明者 吉田 統

三重県桑名市新西方5-304

(72) 発明者 山本 敏秀

三重県四日市市別名3丁目5-1

(72) 発明者 岡田 久則

三重県四日市市津坂町366-1

(72) 発明者 村北 榮之

三重県四日市市別名3丁目4-1

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 エチレンの三量化触媒及びこの触媒を用いたエチレンの三量化方法

(57) 【要約】

【課題】 エチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造する。


【解決手段】



(1) (式中、nは1〜3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、及び直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキル金属化合物を、10容量%以上のアルカン化合物を含む溶液中において接触させることにより得られる触媒を用いる。

【特許請求の範囲】


【請求項1】10容量%以上のアルカン化合物を含む溶液中で、下記一般式(1)



(式中、nは1～3の整数である、Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、及び直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれた1種以上を表す。)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキル金属化合物を接触させることにより得られるエチレンの三量化触媒。


【請求項2】三脚型構造を有する中性の多座配位子が、下記一般式(2)

【化1】



(式中、j, k, mはそれぞれ独立して0～6の整数である。D^jはそれぞれ独立して置換基を有しているもよい2個の炭化水素基、L¹はそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、G¹は炭素またはケイ素、R¹は水素原子、炭素数1～10のアルキル基または炭素数6～10のアリール基を表す。)または下記一般式(3)


【化2】



(式中、a, b, cはそれぞれ独立して0～6の整数であり、uは0または1の整数である。D²はそれぞれ独立して置換基を有しているもよい2個の炭化水素基、L²はそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、G²は窒素原子またはリン原子、R²は酸素原子またはイオウ原子を表す。)で示される三座配位子であることを特徴とする請求項1に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項3】三脚型構造を有する中性の多座配位子が facial に配位したクロム錯体を用いることを特徴とする請求項1または2に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項4】アルキル金属化合物が、下記一般式(4)



(式中、pは0<p≤3であり、qは0≤q<3であって、しかもp+qは1～3である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロンまたはアルミニウムを表し、Rは炭素数1～10のアルキル基からなる群より選ばれた1種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシ基、アリ

ール基及びハロゲン原子からなる群より選ばれた1種以上を表す。)で示される化合物であることを特徴とする請求項1～3に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項5】アルカン化合物が、炭素数1～60の炭化水素化合物であることを特徴とする請求項1～4に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項6】請求項1～5に記載のエチレンの三量化触媒の存在下で、エチレンを三量化することを特徴とするエチレンの三量化方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、エチレンの三量化触媒及びこの触媒を用いたエチレンの三量化方法に関する。さらに詳しくは、線状低密度ポリエチレン(LLDPE)の原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高選択的に製造するエチレンの三量化触媒、及びその触媒を用いたエチレンの三量化方法に関する。

【0002】

【従来の技術】エチレンを三量化して1-ヘキセンを得る方法において、クロム化合物を触媒として用いることは公知である。例えば、特開昭62-265237号公報にはクロム化合物、ポリヒドロカルビルアルミニウムオキシド及びドナー配位子からなる触媒系が開示されている。特開平6-239920号公報には、クロム化合物、ピロール含有化合物、金属アルキル化合物及びハライドからなる触媒系が、また特開平8-59732号公報には、クロム化合物、金属アルキル化合物及び酸アミドまたはイミド化合物からなる触媒系が開示されている。

【0003】また、特開平6-298673号公報には、クロミウム環の多座配位子であるホスフィン、アリシン及び/またはスチブチンとの配位錯体とアルミノキサンからなる触媒が開示されている。さらに、特開平10-7712号公報には、特定の窒素配位子が配位したクロムの極座錯体やアルキル錯体とアルミニウム化合物からなる触媒が、特開平10-231317号公報には、環状ポリアミンまたはヒドロトリス(ピラゾリル)ボレートが配位したクロム錯体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒が開示されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかし、特開昭62-265237号公報に記載の方法では、1-ヘキセンと同時にポリエチレンが多く副生する欠点があった。特開平6-239920号公報に記載の方法は、ポリエチレンの副生が少なく、この点ではかなり改善されているが、触媒の構成成分であるピロール含有化合物は、空気に対して極めて不安定な物質であるため着色して劣化しやすい。従って、取り扱いが難しいばかりか、反応終了後には着色成分を除去するための処理または新たな装置

を必要とする等、工業的な触媒としては十分なものではなかった。特開平8-59732号公報に記載の方法では、触媒の構成成分である酸イミドまたはイミド化合物の化合物群の中で活性を得るには、ある特定のイミド化合物(マレイミド)を用いる必要がある。マレイミドは溶解性が低いため触媒調製が煩雑であり、入手が難しいばかりか高価であり、経済性の面においても問題がある。特開平6-298673号公報に記載の方法では、実施例の再現性に問題がある。特開平10-7712号公報に記載の方法は、触媒活性が低いという問題がある。特開平10-231317号公報に記載の方法は、ポリエチレンの生成が多く、オリゴマー中の1-ヘキセン選択性も低いという欠点がある。

【0005】本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的はLLDPEの原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから効率的に、かつ高選択的に製造し、しかも取り扱いの容易なエチレンの三量体触媒、及びこの触媒を用いたエチレンの三量体化方法を提供することである。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、10容量%以上のアルカン化化合物が溶媒中に存在する状態で、特定の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキル金属化合物との接触によって得られる三量体触媒は、安定で取り扱いが容易であり、しかもこれを用いると高い活性でエチレンの三量体化反応が進行し、高選択的に1-ヘキセンが生成することを見出し、本発明を完成するに至った。

【0007】即ち本発明は、アルカン溶媒の存在下において、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキル金属化合物との接触によって得られるエチレンの三量体化触媒及びそれを用いたエチレンの三量体化方法に関する。

【0008】

【発明の実施の形態】次に、本発明についてさらに詳しく説明する。

【0009】本発明においては、エチレンの三量体触媒を構成する一成分として、下記一般式(1)



(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、及び直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体を用いられる。

【0010】ここで、クロム錯体に配位させる三脚型構造を有する中性の多座配位子として用いられるものは特に限定されないが、例えば、下記一般式(2)

【0011】


【化3】



【0012】(式中、j, k, mはそれぞれ独立して0~6の整数である。Dはそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、L¹はそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、G¹は炭素またはケイ素、R¹は水素原子、炭素数1~10のアルキル基または炭素数6~10のアリール基を表す。)または下記一般式(3)

【0013】

【化4】



【0014】(式中、a, b, cはそれぞれ独立して0~6の整数であり、uは0または1の整数である。D²はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、L²はそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、G²は窒素原子またはリン原子、R²は酸素原子またはイオウ原子を表す。)で示される三座配位子が好適なものとして挙げられる。

【0015】上記一般式(2)及び(3)において、D¹及びD²としては特に限定されるものではないが、例えば、アルキレン基、シクロアルキレン基、フェニレン基、トリレン基、キシリレン基等が挙げられる。また、その置換基としては、例えば、メチル基、エチル基等のアルキル基類、メトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基類等が挙げられる。

【0016】一般式(2)及び(3)において、L¹及びL²で示される周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基は特に限定されるものではないが、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等のアルコキシ基類、フェノキシ基、2,6-ジメチルフェノキシ基等のアリールオキシ基類、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、ブチルチオ基等のアルキルチオ基類、フェニルチオ基、トリルチオ基等のアリールチオ基類、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ビス(トリメチルシリル)アミノ基等のジアルキルアミノ基類、ジフェニルアミノ基等のジアリールアミノ基類、メチルフェニル基等のアルキルアールアミノ基類、ジメチルホスフィノ基、ジエチルホスフィノ基等のジアルキルホスフィノ基類、ジフェニルホスフィノ基、ジトリルホスフィノ基等のジアリールホ

リル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(2-ピリジル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(6-メチル-2-ピリジル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(2-ピリジル)アミンクロムトリクロライド(III)、トリス(1-イミダゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、1, 1, 1-トリス(ジメチルホスフィノメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、1, 1, 1-トリス(ジエチルホスフィノメチル)エタンクロムトリクロライド(III)等が挙げられる。

【0023】これらのうち触媒活性の面から、一般式(1)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子としては、複素環系を持つ含窒素三座配位子類が好ましく用いられ、より好ましくはトリス(3, 5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンが用いられる。また、Bとしてはハロゲン原子が好ましく用いられる。さらに好ましい三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体としては、トリス(3, 5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)等が用いられる。

【0024】本発明において、上記の三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体の合成法は特に限定されるものではないが、例えば、多座配位子とクロム化合物とから公知の錯体形成法[例えば、Inorg. Chem., 25, 1080(1986)等]により容易に合成することができる。この場合、使用できるクロム化合物としては特に限定されるものではないが、例えば、塩化クロム(III)、塩化クロム(II)、臭化クロム(III)、臭化クロム(II)、ヨウ化クロム(III)、ヨウ化クロム(II)、フッ化クロム(III)、フッ化クロム(II)、トリス(テトラヒドロフラン)クロムトリクロライド(III)、トリス(1, 4-ジオキサン)クロムトリクロライド(III)、トリス(ジエチルエーテル)クロムトリクロライド(III)、トリス(ピリジン)クロムトリクロライド(III)、トリス(アセトニトリル)クロムトリクロライド(III)等が挙げられる。

【0025】前記の多座配位子とクロム化合物を反応させ、クロム錯体を形成させる際のクロム金属の濃度は特に制限されない。また、ここで用いられる溶媒としては特に限定されるものではないが、有機溶媒が好ましく用いられる。例えば、ベンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、シクロヘキサン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、トリメチルベンゼン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル類、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類が挙げられる。また、上記溶媒はそれぞれ

単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0026】また、錯体形成反応は、-80℃から使用する反応溶媒の沸点までの任意の温度で行われ、好ましくは20~200℃である。反応溶媒の沸点以上の温度で錯体形成反応を行う場合には、加圧下で行うこともできる。反応時間は特に制限されず、通常1分~48時間、好ましくは5分~24時間である。なお、反応時のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。また、原料及び溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0027】さらに別途合成法として、上記の方法により合成した三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロムハロゲン錯体を原料に、アルキル金属化合物や金属ハロゲン化合物を溶媒中で反応させて、本発明の三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体を合成してもよい。

【0028】多座配位子が配位したクロム錯体は、通常固体として沈殿するので、ろ別により反応溶媒から分離できる。さらに、必要に応じて、上記溶媒を用いて洗浄を行い、次いで乾燥してエチレンの三量化触媒の構成成分の一つであるクロム錯体が合成される。なお、沈殿しない場合は、溶媒留去、貧溶媒の添加あるいは冷却処理等により沈殿させることができる。

【0029】本発明においては、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体のうち、その多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることが好ましい。多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることにより、ポリエチレンの副生が抑えられる等の効果が認められる。ここで、多座配位子がfacialに配位した錯体とは、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体の異性体の一つである[化学選書「有機金属化学-基礎と応用」、143頁(裳華房)]。即ち、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体において、多座配位子が、3つの配位座が互いにシス位になるような配位で配位していることを意味する。

【0030】本発明において使用されるアルキル金属化合物は特に限定されるものではないが、例えば、下記一般式(4)



(式中、 p は $0 < p \leq 3$ であり、 q は $0 \leq q < 3$ であって、しかも $p+q$ は1~3である。 M はリチウム、マグネシウム、亜鉛、ロロンまたはアルミニウムを表し、 R は炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表し、 X は水素原子、アルコキシ基、アリール基及びハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される化合物が好適なものとして挙げられる。

【0031】上記一般式(4)において、炭素数1~1

0のアルキル基は特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基またはオクチル基等が挙げられる。アルコキシド基としては特に限定されるものではないが、例えば、メトキシド基、エトキシド基、ブトキシド基またはフェノキシド基等が挙げられる。アール基としては特に限定されるものではないが、例えば、フェニル基等が挙げられる。ハロゲン原子としては特に限定されるものではないが、例えば、フッ素、塩素、臭素またはヨウ素が挙げられる。

【0032】なお、上記一般式(4)において、MがAlで、pとqがそれぞれ1、5のとき、 $AlR_{1-p}X_p$ となる。このような化合物は、理論的には存在しないが、通常、慣例的に $Al_3R_3X_3$ のセスキ体として表現されており、これらの化合物も本発明に含まれる。

【0033】上記一般式(4)で示されるアルキル金属化合物としては、例えば、メチルリチウム、エチルリチウム、プロピルリチウム、n-ブチルリチウム、sec-ブチルリチウム、tert-ブチルリチウム、ジエチルマグネシウム、エチルブチルマグネシウム、エチルクロロマグネシウム、エチルプロモマグネシウム、ジメチル亜鉛、ジエチル亜鉛、ジブチル亜鉛、トリメチルボラン、トリエチルボラン、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリn-ブチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリn-ヘキシルアルミニウム、トリn-オクチルアルミニウム、トリシクロヘキシルアルミニウム、ジメチルエチルアルミニウム、ジエチルアルミニウムヒドライド、ジイソブチルアルミニウムヒドライド、ジエチルアルミニウムエトキシド、ジエチルアルミニウムフェノキシド、ジシクロヘキシルフェニルアルミニウム、エチルアルミニウムエトキシド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムプロミド、ジイソブチルアルミニウムクロリド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、メチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムジクロリド、イソブチルアルミニウムジクロリド等が挙げられる。これらのうち入手の容易さ及び活性の面から、トリアルキルアルミニウム化合物が好ましく用いられ、さらに好ましくはトリエチルアルミニウム、トリn-ブチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリn-ヘキシルアルミニウムやトリn-オクチルアルミニウム等が用いられる。これらのアルキル金属化合物は単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。アルキル金属化合物の使用量は、クロム錯体1モルに対して0.1~10000当量であり、好ましくは3~30000当量、より好ましくは5~20000当量である。

【0034】本発明において用いられるアルカン化合物としては、炭素数1~60の炭化水素化合物であれば制

限なく用いることができる。例えば、ブタン、ペンタン、ヘキサン、シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、シクロオクタン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、エイコサン、トリデカン、テトラデカン、ペンタデカン、ヘキサデカン等が好ましく、これらの構造上可能な異性体の全てが使用可能である。より好ましくはヘキサン、シクロヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカンである。なお、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカンについては、それらの構造上可能な異性体の全てが使用可能である。

【0035】本発明で三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキル金属化合物を接触させてなるエチレンの三量化触媒を調整する際に用いられるアルカン化合物を10容重量以上存在させることにより、触媒活性は顕著的に向上する。本発明で当該のエチレン三量化触媒を調整するに当たり、アルカン化合物と、特に限定されるものではないがベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン、トリメチルベンゼン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン等の芳香族炭化水素溶液や塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、シクロヘキサン等の塩素化炭化水素溶液を通常ともに用いることができる。また、当該三量化反応の主反応生成物である1-ヘキセンを上記アルカン化合物とともに用いることもできる。さらに、当該三量化触媒を調整するにあたり、アルカン化合物が10容重量以上含まれた状態であれば、上記の芳香族炭化水素溶液や塩素化炭化水素溶液を二種以上混合して用いることも可能である。また、エチレンの三量化反応時のクロム錯体濃度を調節する目的で、必要に応じて濃縮や希釈しても差し支えない。使用されるアルカン化合物の好ましい使用量は、接触時の溶液量の10容重量以上であれば良く、より好ましくは10~90容重量であり、さらに好ましくは10~80容重量である。

【0036】本発明におけるエチレンの三量化反応は、アルカン化合物の存在下で、前記のクロム錯体とアルキル金属化合物を前もって接触させた後、エチレンを接触させることにより行うことができる。接触方法は特に制限されないが、例えば、三量化反応の原料であるエチレンの存在下に、アルカン化合物の存在下でクロム錯体とアルキル金属化合物を接触させて三量化反応を開始する方法、またはアルカン化合物の存在下でクロム錯体とアルキル金属化合物を前もって接触させた後、エチレンと接触させて三量化反応を行う方法が採られる。これらの混合順序は特に制限されない。

【0037】当該三量化触媒を調整する際のクロム錯体の濃度は特に制限されないが、通常、溶液1あたり0.001マイクログラム~100ミリモル、好ましくは0.01マイクログラム~10ミリモルの濃度で使用する。0.001マイクログラムより小さい触媒濃度では十分な活性が得られず、逆に100ミリモルより大きい触

媒温度では触媒活性が増加せず経済的でない。10容量%以上のアルカン化合物の存在下で、前記のクロム錯体とアルキル金属化合物を接触させる際の温度は-100～250℃、好ましくは0～200℃である。接触時間は特に制限されず、1分～24時間、好ましくは2分～2時間である。なお、接触時のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。原料及び溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0038】本発明におけるエチレンの三量化反応の温度は、-100～250℃であるが、好ましくは0～200℃である。反応圧力は、反応系がエチレン雰囲気であれば特に制限されないが、通常、0.01～3000 kg/cm²であり、好ましくは0.1～300 kg/cm²である。反応時間は、通常、5秒～6時間である。また、エチレンは、前記の圧力を保つように連続的に供給してもよいし、反応開始時に前記圧力で封入して反応させてもよい。原料ガスであるエチレンには、反応に不活性なガス、例えば、窒素、アルゴン、ヘリウム等が含まれていても何ら差し支えない。なお、エチレン三量化反応のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。エチレンは十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0039】本発明におけるエチレンの三量化反応は、回分式、半回分式、連続式のいずれでも実施できる。エチレンの三量化反応終了後、反応液に、例えば、水、アルコール、水酸化ナトリウム水溶液等の失活剤を添加して反応を停止させることができる。失活した腐蝕性クロム触媒は公知の脱触媒処理法、例えば、水またはアルカリ水溶液による抽出等て除去できる。生成した1-ヘキセンは、公知の抽出法や蒸留法により反応液より分離される。また、副産するポリエチレンは、反応液出口で公知の造分分離法や1-ヘキセンを蒸留分離する際の残渣として分離除去することができる。

【0040】

【実施例】以下に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、これらの実施例は本発明の概要を示すもので、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

【0041】IR測定：IRは、島津製作所製 赤外分光光度計 (FTIR-8100) を用いて、メジャー法で測定した。

【0042】ガスクロマトグラフィーによる分析：反応液中に含まれる炭素数4～8の生成物の定量は、GLサイエンス製 TC-1のカラムを装着した島津製作所製のガスクロマトグラフ (GC-14A) を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度280℃、検出器温度280℃に設定し、内部標準としてn-ヘプタンを用いた。分析は、このガスクロマトグラフに反応液を1.0 μl注入した後、カラムの温度を40℃から250℃まで昇温することにより行っ

た。

【0043】また、炭素数10以上の生成物は、上記ガスクロマトグラフとは別途用意したGLサイエンス製 TC-1のカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマトグラフ (GC-14A) を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度300℃、検出器温度300℃に設定し、内部標準としてn-ヘプタンを用いた。分析は、このガスクロマトグラフに反応液を1.5 μl注入した後、カラムの温度を50℃から300℃まで昇温することにより行なった。

【0044】気体中に含まれる生成物は、クロムパッキング Al₂O₃/KClのカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマトグラフ (GC-9A) を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度200℃、検出器温度200℃及びカラム温度120℃に設定し、絶対検量線法を用いた。分析は、このガスクロマトグラフに回収した気体を0.2 ml注入することにより行なった。

【0045】参考例1

内容積100mlのシュレンク管に、J. Amer. Chem. Soc., 92, 5118 (1970) に記載の方法で合成した三脚型構造を有するトリス (3, 5-ジメチル-1-ピラゾリル) メタン 126 mg、トリス (テトラヒドロフラン) クロマトリクロライド (III) 143 mg、テトラヒドロフラン20 mlを加え、窒素雰囲気下で12時間攪拌した。生成した結晶をろ別し、トリス (3, 5-ジメチル-1-ピラゾリル) メタンクロマトリクロライド (III) を得た (IR (メジャー) : 1565 cm⁻¹)。以下、この錯体を錯体Aと称する。

【0046】比較例1

温度計及び攪拌装置を備えた内容積150 mlのガラス製耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aとトルエン80 mlを入れ、混合攪拌した。次いで、トリイソブチルアルミニウムのトルエン溶液を導入した。1400 rpmで攪拌しながら反応容器内の温度を80℃にして、反応器内のエチレン圧をゲージ圧で5 kg/cm²に維持するようにエチレンを導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を密着して圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

【0047】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液中にはポリエチレン等の固体分は認められなかった。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。結果を表1に示す。

【0048】実施例1～2

温度計及び攪拌装置を備えた内容積150 mlのガラス製耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aと、トルエンにアルカン化合物としてn-ヘキサンを混合した溶

媒を80mlと、トリイソブチルアルミニウムのトルエン溶液を室温下で導入した。1400rpmで攪拌しながら反応容器内の温度を80℃にして、反応器内のエチレン圧をゲージ圧で5kg/cm²に維持するようにエチレンを導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

【0049】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。結果を表1に示す。

【0050】

【表1】

表1. エチレン3量化反応の結果

| 実験番号 | n-ヘキサノール [ml] | 1-ヘキセン添加 [kg/-反応液]/[g] | ポリマー/ポリマー [g/g] | ポリマー分率 wt% | α-相 wt% |
|------|------------------|---------------------------|--------------------|---------------|------------|
| 比較例1 | 0/80 | 0.006 | 0.3 | 49.8 | 38.3 |
| 実施例1 | 20/60 | 9.410 | <0.1 | 1.8 | 97.2 |
| 実施例2 | 20/64 | 9.408 | 0.1 | 2.8 | 96.0 |

(*) 比較例1(120mmol/100g)は30分使用；実施例1(249mmol/100g)は1.5分使用；実施例2(387mmol/100g)は1.4分使用。

(*) 比較例1(120mmol/100g)は30分使用；実施例1(249mmol/100g)は1.5分使用；実施例2(387mmol/100g)は1.4分使用。

反応条件：触媒A(2μmol)；Al/C-モル比(2/1)；エチレン(5kg/cm²)；80℃；80分；液体速度(1400rpm)。

【0051】

【発明の効果】本発明によれば、10容重%以上のアルカン化合物を含む溶液中で、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキル金属化合物を接触させることにより得られるエチレンの三量化触媒は、安定で取り扱いが容易であり、しかもこれを用いるとエチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造することができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4G069 A06 BA27A BA27B BC16A
 BC16B BC58A BC58B BE01A
 BE01B BE14A BE14B BE19A
 BE31A BE32A BE33A BE34A
 BE40A BE45A BE46A BE46B
 CB47
 4H006 AA02 AC21 BA09 BA14 BA29
 BA37 BA45 BA46 BA47
 4H039 CA19 CL19